

ACUALIS		ACUA
Composición Composition	superficie - surface soporte - backing	100 % PC Policarbonate Vinyl Composite 100 % Poliéster - Polyester
Peso - Weight		590 g/m ²
Ancho - Width		140 cm ± 2 %
Grosor - Thickness		1,15 mm ± 10 %
Resistencia a la abrasión - Abrasion Test		>300.000 ciclos - cycles
Resistencia U.V. - U.V. Resistance		1.500 horas - hours
Solidez a la luz - Fastness to light		ISO 105 B02 7
Resistencia a la tracción - Tensile Strength		ISO 13934-1 N/5 cm ≥170
Resistencia al desgarro Tear Growth Resistance	trama - weft urdimbre - warp	ISO 13937-2 ≥50 N ≥35 N
Impermeabilidad. Columna de agua Waterproofing. Water column		UNE EN 20811 >200 cm
Tratamiento antibacteriano - antihongos Antibacterial Treatment - Mildew Resistance		Yes
Tratamiento ignífugo Fire Retardant		UNE 1021 Parts 1-2 BS 5852 Cigarette & Match CAL 117-2013 IMO MSC (88) 118:205 Annex 8 OPTIONAL: M2 BS 5852 CRIB 5 Classe 1 IM NF P 92 512-112



Utilizar jabón neutro / Use neutral soap

ACUALIS		ACUTEX
Composición Composition	superficie - surface soporte - backing	100 % PC Policarbonate Vinyl Composite 100 % Poliéster - Polyester
Peso - Weight		590 g/m ²
Ancho - Width		140 cm ± 2 %
Grosor - Thickness		1,15 mm ± 10 %
Resistencia a la abrasión - Abrasion Test		>300.000 ciclos - cycles
Resistencia U.V. - U.V. Resistance		1.500 horas - hours
Solidez a la luz - Fastness to light		ISO 105 B02 7
Resistencia a la tracción - Tensile Strength		ISO 13934-1 N/5 cm ≥170
Resistencia al desgarro Tear Growth Resistance	trama - weft urdimbre - warp	ISO 13937-2 ≥50 N ≥35 N
Impermeabilidad. Columna de agua Waterproofing. Water column		UNE EN 20811 >200 cm
Tratamiento antibacteriano - antihongos Antibacterial Treatment - Mildew Resistance		Yes
Tratamiento ignífugo Fire Retardant		UNE 1021 Parts 1-2 BS 5852 Cigarette & Match CAL 117-2013 IMO MSC (88) 118:205 Annex 8 OPTIONAL: M2 BS 5852 CRIB 5 Classe 1 IM NF P 92 512-112



Utilizar jabón neutro / Use neutral soap

ACUALIS		PURE SILICONE
Composición Composition	superficie - surface soporte - backing	100 % Silicone 100 % Poliéster - Polyester
Peso - Weight		520 g/m ²
Ancho - Width		140 cm ± 2 %
Grosor - Thickness		1,10 mm
Resistencia a la abrasión - Abrasion Test		>100.000 ciclos - cycles
Resistencia U.V. - U.V. Resistance		1.300 horas - hours
Solidez a la luz - Fastness to light		ISO 105 B02 7
Resistencia a la tracción - Tensile Strength		ISO 13934-1 N/5 cm ≥170
Resistencia al desgarro Tear Growth Resistance	trama - weft urdimbre - warp	ISO 13937-2 ≥50 N ≥35 N
Impermeabilidad. Columna de agua Waterproofing. Water column		UNE EN 20811 >200 cm
Tratamiento antibacteriano - antihongos Antibacterial Treatment - Mildew Resistance		Yes
Tratamiento ignífugo Fire Retardant		UNE-EN 1021 Parts 1-2 BS 5852 Cigarette & Match ITALIAN CLASS 1M M2 IMO MSC 307 (88) IMO A 652



Utilizar jabón neutro / Use neutral soap

ACUALIS		SEDA
Composición Composition	superficie - surface soporte - backing	100 % PC Policarbonate Vinyl Composite 100 % Poliéster - Polyester
Peso - Weight		630 g/m ²
Ancho - Width		140 cm ± 2 %
Grosor - Thickness		1,12 mm
Resistencia a la abrasión - Abrasion Test		>300.000 ciclos - cycles
Resistencia U.V. - U.V. Resistance		1.000 horas - hours
Solidez a la luz - Fastness to light		ISO 105 B02 7
Resistencia a la tracción - Tensile Strength		ISO 13934-1 N/5 cm ≥150
Resistencia al desgarro Tear Growth Resistance	trama - weft urdimbre - warp	ISO 13937-2 ≥40 N ≥25 N
Impermeabilidad. Columna de agua Waterproofing. Water column		UNE EN 20811 >200 cm
Tratamiento antibacteriano - antihongos Antibacterial Treatment - Mildew Resistance		Yes
Tratamiento ignífugo Fire Retardant		UNE 1021 Parts 1-2 BS 5852 Cigarette & Match IMO MSC 307 (88) OPTIONAL: CRIB 5



Utilizar jabón neutro / Use neutral soap

ACUALIS		MOLDER
Composición Composition	superficie - surface soporte - backing	100 % Vinilo - Vinyl 100 % Poliéster - Polyester
Peso - Weight		630 g/m ²
Ancho - Width		140 cm ± 2 %
Grosor - Thickness		1,12 mm
Resistencia a la abrasión - Abrasion Test		>300.000 ciclos - cycles
Resistencia U.V. - U.V. Resistance		1.000 horas - hours
Solidez a la luz - Fastness to light		ISO 105 B02 7
Resistencia a la tracción - Tensile Strength		ISO 13934-1 N/5 cm ≥150
Resistencia al desgarro Tear Growth Resistance	trama - weft urdimbre - warp	ISO 13937-2 ≥40 N ≥25 N
Impermeabilidad. Columna de agua Waterproofing. Water column		UNE EN 20811 >200 cm
Tratamiento antibacteriano - antihongos Antibacterial Treatment - Mildew Resistance		Yes
Tratamiento ignífugo Fire Retardant		UNE 1021 Parts 1-2 BS 5852 Cigarette & Match IMO MSC 307 (88) OPTIONAL: CRIB 5



Utilizar jabón neutro / Use neutral soap

ACUALIS		EQUAL
Composición Composition	superficie - surface soporte - backing	100 % PC Vinyl Composite 100 % Poliéster - Polyester
Peso - Weight		650 g/m ²
Ancho - Width		140 cm ± 2 %
Grosor - Thickness		1,15 mm
Resistencia a la abrasión - Abrasion Test		>200.000 ciclos - cycles
Resistencia U.V. - U.V. Resistance		1.000 horas - hours
Solidez a la luz - Fastness to light		ISO 105 B02 7
Resistencia a la tracción - Tensile Strength		ISO 13934-1 N/5 cm ≥170
Resistencia al desgarro Tear Growth Resistance	trama - weft urdimbre - warp	ISO 13937-2 ≥50 N ≥25 N
Impermeabilidad. Columna de agua Waterproofing. Water column		UNE EN 20811 >200 cm
Tratamiento antibacteriano - antihongos Antibacterial Treatment - Mildew Resistance		Yes
Tratamiento ignífugo Fire Retardant		UNE-EN 1021 Parts 1-2 BS 5852 Cigarette & Match DIN 4102 B2 NF P 92 503-507 M2 CLASSE 1 IM IMO MSC (88) 118:205 Annex 8 ECE R 118.03 Annex 6, 7, 8 US: CAL TB 117-2013 AT: ÖNORM A 3800 TEIL 1 OPTIONAL: BS 5852 CRIB 5 DIN 4112 (B1) NF P 92 503-507 M1



Utilizar jabón neutro / Use neutral soap

ACUALIS		IGNIS
Composición Composition	superficie - surface soporte - backing	100 % PC Policarbonate Vinyl Composite 100 % Algodón - Cotton
Peso - Weight		750 g/m ² ± 10 %
Ancho - Width		140 cm ± 2 %
Grosor - Thickness		1,20 mm ± 10 %
Resistencia a la abrasión - Abrasion Test		>200.000 ciclos - cycles
Resistencia U.V. - U.V. Resistance		1.000 horas - hours
Solidez a la luz - Fastness to light		ISO 105 B02 7
Resistencia a la tracción - Tensile Strength		ISO 13934-1 N/5 cm ≥170
Resistencia al desgarro Tear Growth Resistance	trama - weft urdimbre - warp	ISO 13937-2 ≥15 N ≥25 N
Impermeabilidad. Columna de agua Waterproofing. Water column		UNE EN 20811 >200 cm
Tratamiento antibacteriano - antihongos Antibacterial Treatment - Mildew Resistance		Yes
Tratamiento ignífugo Fire Retardant		BS 5852 Cigarette & Match UNE-EN 1021 Parts 1-2 CAL 117:2013 BS 5852 CRIB 5 Classe 1 IM NF P 92 512-112 IMO MSC (88) 118:205 Annex 1



Utilizar jabón neutro / Use neutral soap